



CONTAK es una capa puente desarrollada mediante copolímeros naturales y aditivos potenciadores de adherencias, tiene una gran capacidad de adherirse sobre cualquier superficie metálica y no metálica exceptuando maderas.

% Sólidos	35%
Densidad	1.10 g/cm ³
pH	9
Espesor recomendado	100 micras
Color	Rojo
Rendimiento teórico	1L, 5-7m ² (100 micras)
Tiempo secado	20 min
Almacenamiento	Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de heladas y evitando su exposición directa al sol. Fuera de estas condiciones no se garantiza más de 12 meses, sin abrir el bote. Los envases que utilizamos son de polipropileno reciclado interviniendo en su transformación/fabricación, mucha menos energía que la que hizo falta para fabricar los envases originales de los cuales han surgido los reciclados.
Envasado	4L, 12,50L y 15L
Ubicación física	De uso en Interiores y Exteriores
¿Por qué lo recomendamos?	Adherencia Gracias a los copolímeros naturales y a los potenciadores de adherencias, les confiere unas propiedades excepcionales a la hora de adherir sobre cualquier superficie, exceptuando la madera. Aridos de agarre En su formulación, se introduce unas cantidades estudiadas, con el fin de crear una capa de agarre, donde podemos colocar encima de él, un mortero, stuki, ó láminas finas decorativas. Durabilidad Una vez el producto está completamente seco, ofrece una resistencia y durabilidad longeva en el tiempo. Ecología y fácil aplicación Formulado a partir de copolímeros naturales, preparados para poder aplicar desde puro hasta diluidos en agua. No es agresivo, está libre de disolventes. Cómoda y rápida aplicación.

El fabricante no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

Los utensilios deben limpiarse al acabar el uso con agua y jabón.



Limpieza de Herramientas

- Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una buena homogenización del producto.

Aplicaciones y observaciones generales

- Superficies nuevas: Asegurarse que el soporte este limpio y seco. Controlar que la superficie a pintar sea consistente y firme sin tendencia a disgregarse, en caso contrario, habrá que consolidar con Mortero Base Graphenstone y fijar con sellador mineral. Se recomienda una primera mano al 25% en dilución con agua.

- Superficies pintadas: Revisar que el soporte sea compacto y firme. En caso de fluorescencia limpiar con lejía, en caso de suciedad limpiar con agua fuerte. Controlar el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y no adheridas aplicando fijativo sellador mineral si es necesario. Proceder del mismo modo que una superficie nueva.

- En caso de agrietamientos del soporte sellar con espátula con Füllmasse.

- Contak (Puente de unión) se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5°C ni superiores a 35°C, y el soporte ha de estar seco.

-Se debe aplicar una mano de Contak (Puente de unión) diluido, aumentando la proporción si la superficie a pintar fuese más porosa.

Certificaciones

* DIN 18363. Restricción del uso de orgánicos según Norma Alemana.
(Cumple las exigencias de la norma DIN 18.363, de acuerdo a los análisis, ensayos y Test Report No. B50028-001 , 14.04.2015)



Representación gráfica del envase original. El contenedor original pudiese variar en color, diseño y envase.

El fabricante no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

