

SELLADOR MINERAL



SELLADOR MINERAL es un lasur o veladura consolidante de dispersión acuosa de silicato, con tendencia de acabados policromáticos. Para base minerales interiores y exteriores de fachadas, patrimonio, tematizaciones, decoración.

Contenido en Sólidos	35%
Densidad	1.10 g/cm ³
PH	11
Reacción al fuego	M1 (UNE 23727)
Rendimiento teórico	6-8m ² /L (100 micras)
Color	Transparente
Almacenamiento	Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de heladas y evitando su exposición directa al sol.
Envasado	1L, 5L, 25L.
¿Por qué lo recomendamos?	Eficiencia energética Todo proceso de soluciones para eficiencia energética en edificaciones necesita de un consolidante mineral entre capas de acabado con el fin de aumentar la durabilidad de la solución. Polivalencia y rentabilidad Su amplio espectro de aplicación lo hacen un producto ideal para el profesional, que aprovecha siempre el 100% del producto en su justa medida, dada su gran versatilidad y eficiencia en múltiples aplicaciones y sectores. Ahorro logístico Su concentración y su polivalencia evitan innecesarios costes logísticos de transporte, almacenaje y reciclaje de envases, en comparación con otros productos para el mismo uso. Ecología y fácil aplicación Formulado a partir de silicatos naturales, preparados para poder aplicar desde su estado puro hasta diluidos en agua. No es agresivo, está libre de disolventes. Cómoda y rápida aplicación.
Reacción frente al fuego	A1
Tiempo secado	20 min
Limpieza de Herramientas	Los utensilios deben limpiarse al acabar el uso con agua y jabón.

El fabricante no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.



Aplicación y observaciones generales

- Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una buena homogenización del producto.
- Superficies nuevas: Asegurarse que el soporte este limpio y seco. Controlar que la superficie a pintar sea consistente y firme sin tendencia a disgregarse, en caso contrario, habrá que consolidar con Mortero Base Graphenstone y fijar con sellador mineral. Se recomienda una primera mano al 25% en dilución con agua.
- Superficies pintadas: Revisar que el soporte sea compacto y firme. En caso de fluorescencia limpiar con lejía, en caso de suciedad limpiar con agua fuerte. Controlar el estado de la pintura precedente, eliminado las partes agrietadas y no adheridas aplicando fijativo sellador mineral si es necesario. Proceder del mismo modo que una superficie nueva.
- En caso de agrietamientos del soporte sellar con espátula con Füllmasse.
- El sellador mineral se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5°C ni superiores a 35°C, y el soporte ha de estar seco.
- Se debe aplicar una mano de sellador mineral diluido, aumentando la proporción si la superficie a pintar fuese más porosa.
- Sellador mineral: Se puede teñir con cualquier tinte universal. Es aconsejable el uso de tintes naturales, dado que el uso excesivo de tintes universales, debido a su composición, el fabricante no garantiza que siga cumpliendo la RWTÜV ESSEN.

Certificaciones

* DIN 18363. Restricción del uso de orgánicos según Norma Alemana.
(Cumple las exigencias de la norma DIN 18.363, de acuerdo a los análisis, ensayos y Test Report No. B50028-001 , 14.04.2015)

Almacenamiento

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol y a las condiciones climatológicas extremas.

Indicaciones de Seguridad

Producto no inflamable.
Ver ficha datos de seguridad de Sellador Mineral.



Representación gráfica del envase original. El contenedor original pudiese variar en color, diseño y envase.

El fabricante no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

